

Produkt	MgO (%)	SiO ₂ (%)	CaO (%)	Al ₂ O ₃ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	Glühverlust (%)	Korngröße
LUVOMAG® MO W-95	96,00	1,00	1,40	0,25	0,04	1,00	95,00% < 75 µm/ 200 mesh
LUVOMAG® MO W-92	94,00	1,90	1,90	0,35	0,09	0,80	95,00% < 75 µm/ 200 mesh
Magnuluv Magnesia Usta	91,00	4,00	2,50	0,20	0,15	1,80	99,90% < 45 µm/ 325 mesh
LUVOMAG® MO K-90	91,00	2,30	1,50	0,50	0,40	4,00	90,00% < 75 µm/ 200 mesh
Magnesiumoxid F 4	94,00	2,00	2,20	0,20	0,50	2,50	95,00% < 75 µm/ 200 mesh
LUVOFLOOR Standard	88,00	6,50	3,00	0,30	0,40	4,50	99,50% < 160 µm/ 100 mesh
Magnesiumoxid schwer F100	90,00	3,50	2,00	0,40	0,50	4,00	99,00% < 63 µm/ 250 mesh
Magnesiumoxid schwer F130	90,00	4,00	2,00	0,40	0,50	4,00	99,50% < 40 µm/ 360 mesh
LUVOMAG® MO 54	90,00	3,00	3,00	0,30	0,70	3,30	0,3 - 0,8 mm
LUVOMAG® MO 50 D	83,00	7,00	5,00	0,50	2,50	3,00	0 - 1 mm
LUVOMAG® MO 40	67,00	6,00	6,00	0,50	1,00	20,00	0,3 - 1,2 mm