

Produkt	MgO (%)	SiO <sub>2</sub> (%)	CaO (%)	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	Glühverlust (%)	Korngröße
<b>Sintermagnesit 9003</b>	90,00	4,50	2,50	1,50	1,50	1,00	0 - 3 mm (< 1 mm: 55,00%)
<b>Sintermagnesit 9010</b>	90,00	4,50	2,50	1,50	1,50	0,60	0 - 10 mm (< 1 mm: 10,00 %)
<b>Magnesiumoxid TA-3</b>	91,50	3,2	1,85	1,00	1,25	0,95	60,00% < 63 µm/ 250 mesh
<b>Magnesiumoxid TA-6</b>	89,50	7,00	3,50	0,50	0,50	0,50	60,00% < 63 µm/ 250 mesh
<b>Sintermagnesit Extra</b>	96,50	1,00	2,00	0,10	0,60	0,20	0 - 15 mm (< 1 mm: 10,00%)